

JOTUN Industri Optimal 2i1

Produktbeskrivelse

Type

Basert på akryl-/alkyd-hybridteknologi.

Egenskaper og fordeler

Gir en meget god lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god farge- og glansholdbarhet. **JOTUN Industri Optimal 2i1** gir et meget godt underlag for videre behandling med **DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL**. Anbefalt behandling gir svært lange vedlikeholdsintervall.

JOTUN Industri Optimal 2i1 brukt som grunning (ett strøks behandling) kan stå inntil 12 mnd før overmaling. **JOTUN Industri Optimal 2i1** brukt som grunning og mellomstrøk (to strøks behandling) kan stå inntil 2 år før overmaling.

Bruksområde

Utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

Behandling etter montering

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Behandling etter montering avgjøres av forbehandling før montering:

Underlag	Anbefalt behandling etter montering
JOTUN Industri Optimal 2i1 , 2 strøk påført i fabrikk:	Skader og endaved grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart og overmales med ett strøk DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL . Ett toppstrøk med DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL anbefales påført innen to år.
JOTUN Industri Optimal 2i1 , 1 strøk påført i fabrikk:	Skader og endaved grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart og overmales med ett strøk DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL . To strøk med DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL anbefales påført innen ett år.
Senere vedlikehold utføres med:	DRYGOLIN Ultimat / OPTIMAL

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spreedevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

Vedlikehold

Vask av behandlede flater

JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner anbefales brukt årlig.

Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

Reparasjon av skade

Skader og endevved grunnes med **VISIR Oljegrunning** vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Løse trefibre fjernes og bart treverk grunnes med **VISIR Oljegrunning**. Påfør **DRYGOLIN Ultimatt / OPTIMAL** som toppstrøk. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode: 36142

De tre første tegnene i i varenummeret: 26B

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift